



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9291

编号 No.: DSP24121427-2

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

样 品 名 称 : 锂离子可充电电芯
3.2V 2.5Ah 8Wh

Sample name : Lithium-ion Rechargeable Cell
3.2V 2.5Ah 8Wh

型 号 Model : 26650HP

申 请 人 : 大连中比动力电池有限公司

Applicant : Dalian CBAK Power Battery Co., Ltd



检测单位: 东莞市中认联科检测技术有限公司

Laboratory: Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

地址: 广东省东莞市松山湖园区科技十路 1 号 2 栋

Address: Building 2, No.1, Technology 10th Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong, China

电话(Tel): +86-769-26621775

邮政编码(Post Code): 523808

Email: Marketing@zrlklab.com

Web: www.zrlklab.com





编号 No.: DSP24121427-2

申请人信息 Applicant information	名称 Name	大连中比动力电池有限公司 Dalian CBAK Power Battery Co., Ltd
	地址 Address	辽宁省大连市花园口经济区玫瑰街东段 11 号 No. 11, East Meigui Road, Huayuankou Economic District Dalian 116450 Liaoning P.R.China
制造商信息 Manufacturer information	名称 Name	大连中比动力电池有限公司 Dalian CBAK Power Battery Co., Ltd
	地址 Address	辽宁省大连市花园口经济区玫瑰街东段 11 号 No. 11, East Meigui Road, Huayuankou Economic District Dalian 116450 Liaoning P.R.China
	电话 Phone number	86-18018962165
	邮箱地址 Email address	lixueqiong@cbak.com.cn
	网址 Website	WWW.cbak.com.cn
工厂信息 Factory information	名称 Name	大连中比动力电池有限公司 Dalian CBAK Power Battery Co., Ltd
	地址 Address	辽宁省大连市花园口经济区玫瑰街东段 11 号 No. 11, East Meigui Road, Huayuankou Economic District Dalian 116450 Liaoning P.R.China
	电话 Phone number	86-18018962165
	邮箱地址 Email address	lixueqiong@cbak.com.cn
	网址 Website	WWW.cbak.com.cn




编号 No.: DSP24121427-2

样品描述及说明 General product information			
样品类型(是否可充电) Sample Type(Rechargeable or not)		☒ 是/Yes	☐ 否/No
样品信息 Sample information:			
产品名称 Product Name	锂离子可充电电芯 Lithium-ion Rechargeable Cell	型号 Model	26650HP
商标 Trade mark	无 N/A	样品编号 Sample No.	C01#~C40#
标称电压 Nominal Voltage	3.2V	额定容量 Rated Capacity	2.5Ah
额定能量 Rated Energy	8Wh	充电截止电压 Charge Cut-off Voltage	3.65V
最大充电电流 Max. Charging Current	12.5A	标准充电电流 Standard Charging Current	2.5A
充电截止电流 Charge Cut-off Current	0.025A	放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	2.0V
最大放电电流 Max. Discharging Current	62.5A	标准放电电流 Standard Discharging Current	2.5A
形状 Shape	圆柱体 Cylinder	尺寸 Size	Φ26.4*65.3mm
样品质量 Sample Mass	80.8g		



编号 No.: DSP24121427-2

样品接收日期 Accepted date	2024-12-02	测试起讫日期 Test date	2024-12-02 ~ 2024-12-23
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《试验和标准手册》（第 8 版）38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、重物冲击、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Impact, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	经测试，该样品符合联合国《试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.8, 38.3 标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8, 38.3. 签发日期(Issue date): 2025-01-01		
备注 Remark	----		
主检(测试工程师) Tested by: (Test engineer)	黄嘉杰 Vincent Huang (Test Engineer)		东莞市中认联科检测技术有限公司 Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.
审核(项目工程师) Checker: (Project engineer)	王盛明 Ekko Wang (Item Engineer)		
批准(技术总监) Approver: (Technical director)	马孝琴 Ailis Ma (Approved by)		



编号 No.: DSP24121427-2

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.1 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.2 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.3 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.4 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.5 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	重物冲击 Impact	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.6 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《试验和标准手册》（第8版）38.3 节试验 T.8 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.8/Subsection 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20℃ - 25℃; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20℃ - 25℃, Ambient humidity: 45% - 75%			



Procedure 说明

Test T.1 to test T.5 must be conducted in sequence on the same cell or battery. Test T.6 and test T.8 shall be conducted using not otherwise tested cells or batteries.

必须用相同的电芯或电池按顺序进行试验 1 到试验 5。试验 6 和试验 8 须用没进行过其它试验的电芯或电池。

Cells of C01#~C05# are full charged after one cycle;

电芯 C01#~C05#为 1 次循环满电状态;

Cells of C06#~C10# are full charged after 25th cycle;

电芯 C06#~C10#为 25 次循环满电状态;

Cells of C11#~C15# are 50% charged after one cycle;

电芯 C11#~C15#为 1 次循环后 50%充电状态;

Cells of C16#~C20# are 50% charged after 25th cycle;

电芯 C16#~C20#为 25 次循环后 50%充电状态;

Cells of C21#~C30# are full discharged after one cycle;

电芯 C21#~C30#为 1 次循环完全放电状态;

Cells of C31#~C40# are full discharged after 25th cycle.

电芯 C31#~C40#为 25 次循环后完全放电状态。

Remark: Circular preprocessing is provided by customers

备注: 循环预处理由客户提供



编号 No.: DSP24121427-2

附表 1
Appendix 1

序号 No.	1	测试项目名称 Name of Test Items	高度模拟 Altitude simulation					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.3627	3.531	80.3547	3.530	0.01	100.0	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.7626	3.530	80.7545	3.529	0.01	100.0	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.4329	3.528	80.4249	3.525	0.01	99.9	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.2501	3.527	80.2421	3.526	0.01	100.0	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.7031	3.532	80.6950	3.531	0.01	100.0	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.3516	3.529	80.3436	3.527	0.01	99.9	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.6484	3.525	80.6403	3.523	0.01	99.9	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.5129	3.528	80.5048	3.525	0.01	99.9	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.3599	3.531	80.3519	3.528	0.01	99.9	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.7555	3.526	80.7474	3.524	0.01	99.9	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: DSP24121427-2

附表 2
Appendix 2

序号 No.	2	测试项目名称 Name of Test Items	温度试验 Thermal test					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.3547	3.530	80.3063	3.482	0.06	98.6	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.7545	3.529	80.6901	3.480	0.08	98.6	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.4249	3.525	80.3614	3.476	0.08	98.6	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.2421	3.526	80.1806	3.477	0.08	98.6	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.6950	3.531	80.6457	3.483	0.06	98.6	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.3436	3.527	80.2799	3.479	0.08	98.6	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.6403	3.523	80.5806	3.474	0.07	98.6	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.5048	3.525	80.4444	3.476	0.08	98.6	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.3519	3.528	80.2904	3.479	0.08	98.6	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.7474	3.524	80.6860	3.477	0.08	98.7	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: DSP24121427-2

附表 3
Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.3063	3.482	80.2863	3.476	0.02	99.8	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.6901	3.480	80.6696	3.473	0.03	99.8	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.3614	3.476	80.3444	3.469	0.02	99.8	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.1806	3.477	80.1581	3.472	0.03	99.9	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.6457	3.483	80.6283	3.478	0.02	99.9	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.2799	3.479	80.2614	3.474	0.02	99.9	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.5806	3.474	80.5584	3.470	0.03	99.9	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.4444	3.476	80.4264	3.472	0.02	99.9	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.2904	3.479	80.2683	3.473	0.03	99.8	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.6860	3.477	80.6660	3.473	0.02	99.9	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: DSP24121427-2

附表 4
Appendix 4

序号 No.	4	测试项目名称 Name of Test Items		冲击 Shock				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.2863	3.476	80.2783	3.474	0.01	99.9	O
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.6696	3.473	80.6615	3.472	0.01	100.0	O
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.3444	3.469	80.3364	3.468	0.01	100.0	O
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.1581	3.472	80.1501	3.471	0.01	100.0	O
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	80.6283	3.478	80.6202	3.477	0.01	100.0	O
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.2614	3.474	80.2534	3.473	0.01	100.0	O
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.5584	3.470	80.5503	3.467	0.01	99.9	O
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.4264	3.472	80.4184	3.469	0.01	99.9	O
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.2683	3.473	80.2603	3.470	0.01	99.9	O
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	80.6660	3.473	80.6579	3.471	0.01	99.9	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: DSP24121427-2

附表 5
Appendix 5

序号 No.	5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit		
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark	
C01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	58.9	O	/	
C02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	58.3	O	/	
C03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	58.4	O	/	
C04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	57.4	O	/	
C05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	57.1	O	/	
C06#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	58.9	O	/	
C07#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	57.0	O	/	
C08#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	57.2	O	/	
C09#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	58.1	O	/	
C10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	58.1	O	/	
以下空白					

注：D-解体；R-破裂；F-起火；O-无解体、无破裂、无起火。

Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No disassembly, no rupture & no fire



编号 No.: DSP24121427-2

附表 6
Appendix 6

序号 No.	6	测试项目名称 Name of Test Items	重物冲击 Impact	
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark
C11#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	21.8	O	/
C12#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	21.4	O	/
C13#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	22.9	O	/
C14#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	23.1	O	/
C15#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	21.2	O	/
C16#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.0	O	/
C17#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.9	O	/
C18#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	23.2	O	/
C19#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	22.3	O	/
C20#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	21.4	O	/
以下空白				
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire				



编号 No.: DSP24121427-2

附表 7
Appendix 7

序号 No.	7	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C21#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C22#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C23#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C24#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C25#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C26#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C27#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C28#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C29#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C30#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C31#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C32#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C33#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C34#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C35#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C36#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C37#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C38#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C39#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C40#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			

样品照片
Sample photo

26650HP 2.5Ah 3.2V
047CBXE24I1901E9K0007427



***** The end *****



注意事项 Important Notice

1. 本报告无 ZRLK 盖章无效。
The test report is invalid without the official stamp of ZRLK.
2. 未经本试验室书面同意，不得复制或部分地复制本报告。
Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this report without written permission of ZRLK.
3. 本报告无批准人、审核人及编制人签名无效。
The test report is invalid without the signatures of Approver, Checker and Compiler.
4. 客户必须如实提供样品及资料，并保证申报品名和样品以及运输货物相同，否则本检测单位不承担任何相关责任。
The client should provide samples and relevant data, at the same time, they should guarantee the consistence of the product's name the declared, the samples they provided and the goods to be transported. Otherwise we will not bear any relevant responsibilities.
5. 本报告涂改无效。
The test report is invalid if altered.
6. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。
Objection to the test report must be submitted to ZRLK within 15 days.
7. 本报告仅对送检样品负责。
The test report is valid for the tested samples only.
8. 任何情况下检测单位的赔偿责任都不会超过检测单位就本次检测所收取的检测费用。
ZRLK's liability under no circumstance will exceed the testing fee received from applicant for test conducted hereof this testing report.
9. 本报告中的中文内容仅供参考。
The Chinese contents in this report are only for reference.
10. CNAS 未涉及“☆”的项目。
“☆” item cannot be Accredited by CNAS.